

MASTER PUR SC-30

LEÍRÁS

Kétkomponensű poliuretán szóróhab rendszer szigeteléshez. A nagy sűrűségű zárt cellás hab alkalmas permetezésre, professzionális nagynyomású gépekkel különféle felületekre, beleértve a falakat, tetőket stb. A keletkező habot azokon a felületeken kell használni, ahol nagy nyomószilárdság szükséges.

Előnyök: A rendszer kiemelkedő hővezető képességgel és vízszigetelési tulajdonságokkal rendelkezik, előnyös kg/m³ kiadósággal rendelkezik a sűrűségéhez képest. A hőhidak teljes kizárása, jó tapadás jellemzi számos felülethez (fa, OSB panelek, beton, tégl, fém stb.).

KOMPONENSEK TULAJDONSÁGAI

	EGYSÉG	MASTERPUR SC-30 poliol	IZOKIM RD-001 izocianát
Sűrűség (25°C)	g/cm ³	1.15	1.23
Viszkozitás (25°C)	mPa.s	366±5	130-230

HAB TULAJDONSÁGAI

	EGYSÉG	ÉRTÉKEK	TESZT MÓDSZER
Mag sűrűség	kg/m ³	30-35	ISO 845
Zárt cella tartalom	%	>90	ISO 4590
Hővezető képesség	W.m ⁻¹ K ⁻¹	0.018-0.022	EN12667
Tűz reakció	class	E	ISO 11925-2
Víz felvétel	% (volume)	2.50	DIN 53 428

RENDSZER TULAJDONSÁGOK

FOAMAT (ultrahangos vizsgálóberendezés) segítségével végzett szabadonemelkedési teszt mérések, A:B arány 1:1 térfogat szerint, keverési idő 3 mp, a komponensek 22°C-on a keverő fordulatszáma 3000 ford./perc

	EGYSÉG	ÉRTÉK
Start idő	sec	<6
Gél idő	sec	10±2
Tapadás mentes idő	sec	14±2
Szabadon habosodott sűrűség	kg/m ³	30-35

TÁROLÁS ÉS ELTARTHATÓSÉG

	UNIT	MASTER PUR SC-30	IZOKIM RD 001
Tárolás Hőmérséklet	°C	5-20	0-25
Eltarthatóság	hónapok	6	12

FELDOLGOZÁS

- Az eltarthatósági idő megfelelő hőmérsékleten tárolt lezárt hordókra vonatkozik.
- Keverési arány 1:1 térfogat szerint

Az itt közölt információk jelenlegi tudásunk és meggyőződésünk szerint pontosak. Mivel azonban a kezelési és felhasználási feltételeket nem tudjuk befolyásolni, és számos tényező befolyásolja termékünk alkalmazását és feldolgozását, nem vállalunk garanciát az eredményre, és nem vállalunk felelősséget az ezen javaslatok betartásából és termékeink használatából eredő károkért. Nyomatékosan javasoljuk a processzoroknak, hogy végezzék el saját vizsgálataikat.



MASTER PUR SC-30

- A terméket nem szabad 30°C fölé melegíteni. Javasolt hőmérsékletek
- a fűtőtömlők 45-52°C-os, a fűtőtömlőkben szükség esetén 55°C-ig fűthető
- Az ajánlott feldolgozási nyomás az alkalmazás során 90-120 bar lehet
- A relatív páratartalomnak 85%-nál kisebbnek, a szélességnek pedig 30 km/h-nál kisebbnek kell lennie.
- A szórópisztolyt 90°-os szögben kell tartani
- Az egyes felvitt rétegek vastagsága 2 és 5 cm között legyen. A megfelelő méretstabilitás megőrzése érdekében vastagabb rétegek alkalmazása nem javasolt
- A szórópisztoly és az aljzat közötti távolság javasolt kb. 80 cm
- Jó időjárási körülmények között a keletkező hab jól tapad a legtöbb építőanyaghoz (beton, tégl, fa, acél). A felületnek tisztának és száraznak kell lennie.

BIZTONSÁGI AJÁNLÁSOK

Az alkalmazás során védőszemüveget, kesztyűt, védőcipőt kell viselni. A vegyszerek bőrrel való érintkezését kerülni kell. Bőrrel való érintkezés esetén az érintett területet bő vízzel le kell mosni. Speciálisan lásd a biztonsági adatlapot

KONTAKT INFORMÁCIÓ

KÍMPUR EUROPE SIA
Adress: Brīvības iela 103, Liepāja, LV-3401, LATVIA
Tel: +371 28806801
e-mail: office.eu@kimpur.com

KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
Adress: Emniyet Evleri Mah. Sapphire
Plaza No:1/4 Kağıthane/İstanbul
Tel: + 90 (212) 809 15 50
e-mail: info@kimpur.com

Az itt közölt információk jelenlegi tudásunk és meggyőződésünk szerint pontosak. Mivel azonban a kezelési és felhasználási feltételeket nem tudjuk befolyásolni, és számos tényező befolyásolja termékünk alkalmazását és feldolgozását, nem vállalunk garanciát az eredményre, és nem vállalunk felelősséget az ezen javaslatok betartásából és termékeink használatából eredő károkért. Nyomatékosan javasoljuk a processzoroknak, hogy végezzék el saját vizsgálataikat.

