



Szilikonok

Kis szakadási ellenállású kondenzációs szilikon

A kis szakadási ellenállású kondenzációs szilikonok leginkább sík, rajzoltas formák rugalmas szerszámkiakításához alkalmas. Többnyire gyors és színes katalizátorokkal kombinálható, amely segítségével a szerszámkiakítás rövid időn belül kivitelezhető. A két komponens keverési aránya 100:5.

Típus	Megnevezés	Keverési arány	Keménysége [Shore A]	Színe	Egyéb
Feingosil 5 AL/V	Szilikon	100 / 5	20	fehér	Akril, gipsz öntőszerszám
Feingosil 6335 LT	Szilikon	100 / 5	35	fehér	Akril, gipsz öntőszerszám
CAT 1860	Katalizátor	5 / 100		kék	Gyors katalizátor, 10 perces fazékidő
CAT 1890	Katalizátor	5 / 100		kék	Gyors katalizátor, 15 perces fazékidő




Nagy szakadási ellenállású kondenzációs szilikon

A nagy szakadási ellenállású kondenzációs szilikonok részletgazdag alámetszett formák rugalmas szerszámkiállításához alkalmas rendszerek, amelyek egy megfelelő katalizátor választással a kívánt színben biztosítják rugalmas szerszám kiállítását. A két komponens keverési aránya 100:5. A rendszerek adalékanyag segítségével tixotrópizálhatók.



Típus	Megnevezés	Keverési arány	Keménysége [Shore A]	Színe	Egyéb
Feingosil 120	Szilikon		20	bézs	Poliészter, poliuretán öntőszerszám
Feingosil 128	Szilikon		28	bézs	Poliészter, poliuretán öntőszerszám
Feingosil 136	Szilikon		36	bézs	Poliészter, poliuretán öntőszerszám
Feingosil 6325 HT	Szilikon		25	bézs	Poliészter, poliuretán öntőszerszám
Thixo F	Folyáscsökkentő (tixotróp) adalék	100 / 2		áttetsző	
CAT E	Katalizátor	100 / 5		áttetsző	Általános katalizátor
CAT E6	Katalizátor	100 / 5		áttetsző	Gyors katalizátor
CAT PES	Katalizátor	100 / 5		áttetsző	Poliészter öntéshez
CAT PU	Katalizátor	100 / 5		áttetsző	Poliuretán öntéshez
CAT THIXO	Katalizátor	100 / 5		kék	A szilikont ecsetelhetővé teszi tixotróp adalék hozzáadása nélkül



Addíciós szilikon

Az addíciós szilikonjaink között betonszerszám (alkáliálló) kialakításra alkalmas típus mellett megtalálhatóak a hagyományos és a forrón szórt habosodó poliuretánhoz alkalmas rendszerek is. Ezeken kívül speciális rendszerekkel is szolgálhatunk a filmipar és az élelmiszeripar számára.

Típus	Keverési arány	Keménysége [Shore A]	Színe	Egyéb
Feingosil PA 312	1:1	12	Narancssárga	Részletgazdag felületkialakítás
Feingosil PA 322	1:1	22	Kék	Általános formakészítés
Feingosil PA 325	1:1	25	Bordó	Általános formakészítés
Feingosil PA 330	1:1	30	Sárga	Általános, beton öntőforma
Feingosil PA 5930	10:1	30	Fehér	Beton öntőforma
Feingosil PA 350 F	1:1	50	Zöld	Nagy keménységű
OTT J825	1:1	25	Áttetsző	Általános, PUR és beton öntőforma
OTT J835 FAST	1:1	35	Áttetsző	Gyorskötésű, PUR öntőforma
OTT J840	10:1	40	Áttetsző	Beton öntőforma
Feingosil PA 528	1:1	36	Sárga	Gyúrható, 15-20 perces
Feingosil PA 535	1:1	43	Lila	Gyúrható, 2-3 perces
Feingosil PA 22 Body Cream	1:1	22	Testszínű	Bőrre kenhető, maszkkészítés
Feingosil PA 55 gel	1:1		Rózsaszín (áttetsző)	Elektronika beágyazás

