

Műszaki adatlap

LAMOLTAN® - Habrendszer

NHI 800-150-3
(140944)

Általános információk:

LAMOLTAN® - habrendszer NHI 800-150-3 vízajtású 2 komponensű rendszer. Flexibilis integrált (börhab) félkemény hab gyártásához. A komponenses felhasználásra kész polioli formula. Komponens B-CD Carbodimiddel modifikált Diphenylmethan-diisocyanatot (MDI) tartalmaz.

Felhasználási terület:

Műszaki öntött alkatrészek gyártásához. Feldolgozás elsősorban zárt szerszámokban.

Műszaki adatok:

NHI 800-150-3

Keverési arány:	Súlyarány:	100 : 35	
Reakcióidő 20°C-on:	Súlyarány:	ca. 25 ± 5 másodperc	
	Kötési idő:	ca. 85 ± 10 másodperc	
	Emelkedési idő:	ca. 135 ± 15 másodperc	
Térfogat sűrűség, (Kézi keverés +20°C) 100-g-arány kézi keverésnél		ca. 160 ± 10 kg/m ³	
Viszkozitás +20°C:	Komponens A	ca. 1150 ± 150 mPas	
	Komponens B	ca. 60 ± 10 mPas	
Sűrűség + 20°C:	Komponens A	ca. 1,02	g/ml
	Komponens B	ca. 1,22	g/ml
Szín:	Komponens A	fehéres	
	Komponens B	sárgás	

LAMOLTAN®-habrendszer NHI 800-150-3

Raktározási feltételek:

Komponens A:

- a) Fagymentes helyen tárolni!
- b) Nedvességre érzékeny, tartályt zárva tartani, hogy ne vegye fel a levegő nedvesség tartalmát.
- c) Megengedett raktározási idő eredeti lezárt tartályban: 3 hónap +15°C -
- d) +20°C-on.
- e) Nem szabad 30°C felett raktározni.
Használat előtt intenzíven felkeverni!

Komponens B-CD:

- a) Fagy károsíthatja, részben kristályosodhat
- b) Raktározás +20°C és +30°C között
- c) Raktározható: 6 hónapon keresztül zárt tartályban.
- d) Mindenképpen száraz körülmények között tárolni! Vízzel és levegő páratartalmával reakcióba lép. Megkezdett tartályt minden használat után rögtön jól vissza kell zárni
- e) Lobbanáspont:
- f) >250°C MAK-érték:
0,005 ppm

B-CD komponens általános jellemzői:

A B-CD komponens karbodiimiddel módosított difenil-metán-4,4'-diizocianátot (MDI) tartalmaz. Az A komponenssel együtt poliuretán (PUR) habok előállítására használják.

Vorsichts- und Schutzmaßnahmen:

Bitte beachten Sie die Sicherheitsdatenblätter der Komponenten A und B-CD.

Tanács:

A használatra vonatkozó, szóban vagy írásban, valamint a tesztek kapcsán adott műszaki tanácsainkat legjobb tudásunk szerint nyújtjuk. Azonban ezen felül a Vevőt terheli a felelősség, hogy személyesen is tesztek végezzen a leszállított áruval, megbizonyosodva annak a tervezett felhasználásra való alkalmasságáról. A termékek feldolgozása, felhasználása és felhordása hatáskörünkön kívül áll, és a Felhasználó felelősségét képezi. Fenntartjuk a jogot a termék előállítási receptjének megváltoztatására, ha az műszaki előnnyel jár, feltéve, hogy a fenti specifikációkat ez nem érinti. Műszaki tanácsadó szolgáltatásunk rendelkezésre áll a fent leírt termék kezelése és felhasználása során felmerülő mindennemű kérdések esetén. A jelen javaslattal minden, a jelen termékre előzőleg kiadott figyelmeztetés érvénytelenné válik, amennyiben azoknak tartalma eltérő lenne.

Műszaki tanácsadással bármikor rendelkezésre állunk.

26.02.2020