

Műszaki adatlap

LAMOLTAN® - habrendszer

NHI 800-70-4
(140970)

Általános:

LAMOLTAN® - habrendszer NHI 800-70-4 ist vízzel működő 2 komponensű habrendszer félkemény poliuretán integrálhab előállítására. Komponens A egy használatra kész poliól készítmény. Komponens B Diphenylmethandiisocyanat (MDI).

Felhasználási terület:

Műszaki formák gyártásához. Zárt szerszámok megmunkálásához. Szerszámhőmérséklet: ca. 50 °C

Műszaki adatok:

		<u>NHI 800-70-4</u>	
Keverési arány:	Súlyarány:	100 : 47	
Reakcióidő 20°C-on:	Indulási idő:	ca. 30 ± 3 sek.	
	Kötési idő:	ca. 120 ± 5 sek.	
	Tágulási idő:	ca. 235 ± 15 sek.	
Testsűrűség, (Kézi keverés +20°C) 100-g keverék tesztedényben szabadon keverve:		ca. 80 ± 5 kg/m³	
Viszkozitás +20°C-on:	Komponens A	ca. 2300 ± 250 mPas	
	Komponens B	ca. 280 ± 80 mPas	
Sűrűség + 20°C-on:	Komponens A	ca. 1,02	g/ml
	Komponens B	ca. 1,23	g/ml
Szín:	Komponens A	fehéres	
	Komponens B	barna	

LAMOLTAN®-habrendszer NHI 800-70-4

Raktározási

feltételek:

A komponens:

- a) Fagymentesen tárolni!
- b) Nedvességre érzékeny, tartályt zárva kell tartani, hogy nedvességet ne vegye fel.
- c) Megengedett tárolási idő az eredeti tartályban: 3 hónap + 15 ° C és + 20 ° C között
- d) 30°C felett ne tárolja!
- e) Használat előtt felkeverni.

B komponens:

- a) fagy ártalmas, kristályosodhat
- b) Megfelelő raktározási hőmérséklet +10°C und +3 0°C
- c) Raktározás: 6 hónap zárt tartályokban
- d) Feltétlenül szárazon tárolni! Vízzel és nedvességgel reakcióba lép. Felnyitott tartályokat anyag kivétel után azonnal jó vissza kell zárni.
Lobbanáspont: >200°C
- e) MAK-Érték: 0,005ppm

B komponens általános jellemzői:

B komponens Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat (MDI)-t tartalmaz. Az A komponenssel poliuretán (PUR) – habanyagok gyártására alkalmas.

Biztonsági intézkedések:

Kérjük, vegye figyelembe az "Óvintézkedések és óvintézkedések a LAMOLTAN® poliuretán kemény habrendszerek kezelésékor" című adatlapot, valamint az A és B komponensek biztonsági adatlapjait.

Utasítás:

Technikai, szóbeli, írásbeli és kísérleti tanácsainkat legjobb tudásunk szerint adjuk, de nem mentesít az alól, hogy ellenőrizték a felhasználásra vonatkozóan terméket. A termékek felhasználása, felhasználása és feldolgozása kívül esik ellenőrzési hatáskörünkön, és ezért kizárólag a feldolgozó felelőssége. Fenntartjuk a jogot arra, hogy a receptúrában olyan változtatásokat hajtsunk végre, amelyek technikailag fejlődést jelentenek, de nem eredményeznek eltérést az itt említett specifikációtól.

Ha bármilyen kérdés merül fel a LACKFA termék itt leírt kezelésével és feldolgozásával kapcsolatban, keresse műszaki tanácsadó szolgálatunkat felmerült kérdések tisztázása miatt.

Ez a tájékoztató érvényteleníti a termékkel kapcsolatos összes korábbi információt, amennyiben eltérés volt. 11159/14.09.2010