

Neostop®

Rendkívül gyorsan szilárduló habarcs a szivárgó víz vagy nedves foltok azonnali lezárásához.

Leírás

Rendkívül gyorsan szilárduló habarcs a szivárgó víz vagy nedves foltok azonnali lezárásához. Teljes megszilárdulása ~3 perc alatt következik be.

Alkalmazási területek

Helyileg alkalmazva betonfalakon vagy padlókon, ahol szivárgó víz jelenléte van, sugár, csepp vagy nedvesség formájában.



Csomagolás

5kg és 1kg

Tulajdonságok - Előnyök

- Rendkívül gyorsan szilárdul - a tömítés néhány másodperc alatt megtörténik attól a pillanattól számítva, hogy a termék kapcsolatba kerül a szivárgó vízzel vagy a felület nedvességével.
- 3 percen belül teljesen megszilárdul (+20°C)
- Felhasználásra kész - Könnyen alkalmazható függőleges felületeken is, tixotrópiájának köszönhetően.
- Kompatibilis a későbbi cementkötésű vízszigetelő rendszerekkel (**Revinex® Flex System, Neopress® Crystal** stb.)
- Nagy nyomó- és hajlítószilárdság
- Nem tartalmaz kloridokat

Műszaki jellemzők

Vízigény (tömeg szerint)	30 %
Nyomószilárdság (28 nap, EN 196-1)	32 MPa
Hajlítószilárdság (28 nap, EN 196-1)	6,5 MPa

Hatékonyság a megkeményedett paszta térfogatában: 1,5 kg/l

Alkalmazási feltételek és a száradás részletei

Alkalmazási hőmérséklet	+5 °C min. / +30 °C max.
Kezdeti keményedés (+20 °C)	1 perc
Teljes kikeményedés (+20 °C)	3 perc

Használati utasítás

Aljzat előkészítése

A felületeknek stabilnak, tisztának, por-, olaj-, zsír- és laza anyagmentesnek kell lenniük. Ha száraz az aljzat, meg kell nedvesíteni és eltávolítani a felesleges vizet.

Alkalmazás

A szivárgó víz, vízfoltok tömítése

Azokat a repedéseket vagy lyukakat, ahonnan víz szivárog, kb. 3x3 cm-es kúp alakúra kell növelni. A **Neostop®**-ot fokozatosan adjuk a vízhez, és néhány másodpercig kézzel keverjük, amíg homogén (nedves agyaghoz hasonló), csomómentes keveréket nem kapunk. Ezután a keveréket összenyomjuk, és a szivárgó helyen tartjuk kb. 1 percig. Ha a víznyomás túl nagy, a tömítést a **Neostop®** száraz, összepréselt masszájával lehet elérni.

Szivárgó vizes felületek tömítése

A **Neostop®**-t kezdetben az alacsony víznyomású területeken kell alkalmazni a szükséges mennyiségű anyag nedves felületen történő dörzsölésével, amíg az meg nem szárad. Ezután a felhordás folytatható azokon a területeken, ahol intenzívebb szivárgás figyelhető meg (pl. a falak és a padló kereszteződésében), vagy minden olyan szivárgó helyen, ahová a nedvességet elvezették és végül ki is engedték.

Különleges megjegyzések

- A tényleges kikeményedési idő jelentősen függ az uralkodó légköri viszonyoktól és a **Neostop®**-pal kevert víz hőmérsékletétől. Erősen ajánlott, hogy a környezeti hőmérséklet, valamint a **Neostop®** -hoz kevert víz hőmérséklete >+15 °C legyen. Alacsony hőmérsékleten a keményedési idő jelentősen csökken, és melegebb vizet kell a keverékhez adni. Magas hőmérséklet esetén viszont hideg vízzel való keverés ajánlott.
- A termék kezelése során mindig használjon gumikesztyűt. A **Neostop®** reakcióba lép a vízzel, és irritáló hatásúnak minősül.
- Amikor a keverék elkezd megszilárdulni, nem ajánlott további vizet hozzáadni a megmunkálhatóság javítása érdekében.



Megjelenés	Szürke por
Csomagolás	5 kg és 1 kg műanyag vödrökben
A szerszámok tisztítása - Foltok eltávolítása	Közvetlenül az alkalmazás után vízzel. Megkeményedett foltok esetén csak mechanikusan.
UFI-kód	RAH0-E0DU-3005-HXGC
Tárolási stabilitás	1 év, ha az eredeti lezárt csomagolásban, fagy, nedvesség és napsugárzás ellen védve tartják.

A termék felhasználására és alkalmazására vonatkozó, ebben az adatlapban szereplő információk a NEOTEX® SA tapasztalatain és ismeretein alapulnak. Szolgáltatásként kínáljuk a tervezők és kivitelezők számára, hogy segítsük őket a lehetséges megoldások megtalálásában. A NEOTEX® SA beszállító azonban nem ellenőrzi a termék tényleges felhasználását, és ezért nem vállal felelősséget a felhasználás eredményeiért. A folyamatos műszaki fejlődés eredményeként ügyfeleink feladata, hogy műszaki osztályunkon ellenőrizzék, hogy a jelen adatlapot nem módosította-e egy újabb kiadás.