

Neotextile® NP

100 gr/m² nem szőtt poliészter erősítés folyékonyan felhordható membránokhoz

Leírás

100 gr/m² súlyú nem szőtt poliészter szövet, amely alkalmas ecsetelhető vízszigetelő bevonatok megerősítésére

Alkalmazási területek

- Megerősített folyékony vízszigetelő rendszerek – ideálisak a **Neoproof®** poliurea rendszerek megerősítéséhez
- Folyékony vízszigetelő bevonatok helyi megerősítése nehezen hozzáférhető helyeken és részletekben, repedésekben, falak és padló találkozásánál stb.



Csomagolás

Tekercs 100 x 0,98 m
Szalag 10 m x 14 cm

Tulajdonságok - Előnyök

- Jelentősen növeli a vízszigetelő rendszerek mechanikai szilárdságát és tartósságát
- Nem szakad és nem gyűrődik könnyen felhordás közben, így biztosítja a vízszigetelő rendszer kiváló tapadását az aljzathoz és megakadályozza a levegő bejutását.
- Javítja a vízszigetelő rendszer repedésáthidaló tulajdonságait
- Megkönnyíti a vízszigetelő rendszer vastagabb és egyenletesebb felvitelét
- Könnyű és gyors alkalmazás
- Alkalmas megerősített rendszerek készítésére a teljes projektfelületen, vagy csak lokálisan, kiválasztott pontokon vagy területeken

Műszaki jellemzők

Tömeg egységnyi területre vetítve (EN ISO 9864)	100 gr/m ²
Nyúlás maximális terhelésnél (EN ISO 10319)	≥45 %
Statikus átszűrődési ellenállás CBR (EN ISO 12236)	480 N

Használati utasítás

A megfelelő aljzatelőkészítés és alapozás után a felhordható vízszigetelő bevonat (pl. **Neoproof® Polyurea**) első rétegét a felhordási utasításoknak megfelelően kell felvinni. Amíg az első réteg még friss, a **Neotextile® NP-t** a felületre helyezik, és beépítik a bevonatba, ügyelve arra, hogy ne képződjenek gyűrődések vagy buborékok. Az erősítőanyag tetejére ezután egy második réteget visznek fel, hogy a poliészter szövet teljesen beépüljön a vízszigetelő anyagba (két réteg „nedves a nedvesre” felhordása, a szövet között elhelyezve). Javasoljuk, hogy az erősítőanyag tekercsei 10 cm-rel átfedjék egymást. Amikor a felület megszáradt az újrafedéshez, ajánlott legalább egy további tömítőréteget felvinni a folyékony vízszigetelő bevonatból a vonatkozó műszaki adatlap utasításai szerint.

Különleges megjegyzések

A korlátozások a folyékony vízszigetelő membrán vonatkozó műszaki adatlapja szerint érvényesek.

Szín	Fehér
Csomagolás	Tekercs 100 x 0,98 m, Szalag 10 m x 14 cm
Tárolhatóság	Korlátlanul tárolható, eredeti csomagolásában, gyűrődésmentesen, beltéren, száraz körülmények között, +5 °C és +35 °C közötti hőmérsékleten

Az adatlapban található, a termék felhasználására és alkalmazására vonatkozó információk a NEOTEX® SA tapasztalatain és tudásán alapulnak. Szolgáltatásként kínáljuk tervezők és kivitelezők számára, hogy segítsünk nekik a lehetséges megoldások megtalálásában. Beszállítóként azonban a NEOTEX® SA nem ellenőrzi a termék tényleges használatát, ezért nem vállal felelősséget a használatából eredő eredményekért. A folyamatos műszaki fejlődés eredményeként ügyfeleink feladata, hogy műszaki osztályunkkal ellenőrizzék, hogy a jelenlegi adatlapot nem módosították-e egy újabb kiadás.

HEADQUARTERS - PLANT
V. Moira str., Xiropigado
LOGISTICS SALES & CENTER
Loutsas str., Voro

P.O. Box 2315, GR 19600
Industrial Area Mandra
Athens, Greece
T. +30 210 5557579

NORTHERN GREECE BRANCH
Ionias str., GR 57009
Kalochori, Thessaloniki, Greece
T. +30 2310 467275

www.neotex.gr ● export@neotex.gr