

Műszaki adatlap

Polimal® T 104 WTP LP

DATE: 25.09.2023

Polimal® T 104 WTP LP

Szerszámgyanta, gyorsított, tixotróp, töltött, színezőt tartalmaz, mely jelzi a kikeményedést.

ALKALMAZÁS

Polimal® T 104 WTP LP öntőformák készítéséhez. Könnyen nedvesíti az üvegszövetet. Alacsony polimerizációs zsugorodás jellemzi (tisztá gyantaöntésnél 1% alatt). Laminálható „nedves a nedvesre”

CSOMAGOLÁS

220 kg, 1100 kg

SZAVATOSSÁG

3 hónap a gyártástól számítva.

FELDOLGOZÁS

A gyantát fel kell keverni használat előtt. A jó térhálósodáshoz 18°C feletti környezeti hőmérséklet és alacsony páratartalom szükséges. A legjobb kikeményedési feltételeket 2% MEKP térhálósító alkalmazásával éri el. Lehetőség van a gélesedési idő beállítására a térhálósító mennyiségének változtatásával, 1-2 % tartományban. Végül a térhálósodás optimalizálható utókeményítéssel emelt hőmérsékleten.

RAKTÁROZÁS

Polimal® T 104 WTP LP zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, napfénytől védett helyen, gyúlékony anyagok tárolására alkalmas, 25°C-ot meg nem haladó hőmérsékleten kell tárolni.

SPECIFIKÁCIÓ

Parameter	Unit	Value
Viszkozitás 25° C Brookfield, spindle 21/2 RPM acc. to ISO 3219	mPas	1800 ÷ 3000
Viszkozitás 25° C Brookfield, spindle 21/2 RPM acc. to ISO 3219	cP	750 ÷ 1200
Gél idő 25° C 2% Luperox® K-1S acc. to ISO 2535	min	15 ÷ 30
Gél idő 25° C 1,5% Luperox® K-1S acc. to ISO 2535	min	25 ÷ 50

Luperox® kereskedelmi név**ARKEMA** cég által regisztrált.**Polimal® kereskedelmi név** telítetlen polyester gyantákra gyártó **SarZYNA Chemical sp. z o.o.**

*Az ebben az anyagban található adatok és javaslatok saját kutatásainkon alapulnak, és általunk megbízhatónak tartjuk. Nem tudunk azonban felelősséget vállalni a termékek használatából közvetlenül vagy közvetve eredő cselekményekért és veszteségekért. A felhasználónak ellenőriznie kell a termék minőségét, biztonságát és jellemzőit a használat előtt.
FIGYELEM: Ez az információ nem helyettesíti a biztonsági adatlapot vagy a műszaki lapot, amelyek kérésre elérhetők törzsdokumentumok.*