

TECHNICAL DATA SHEET

KOMPOZIT ANYAGOK RAGASZTÓJA

Oldószeralapú spray-ragasztó elasztomerekkel és szintetikus gyantákkal. Alkalmos szövetek (PU - PVC - PET és egyéb anyagok) pozicionálására, rögzítésére infúziós, R.T.M., R.F.I., PRE PREG. eljárásokban. A megfelelő mennyiségű RSB137-A felhordása nem befolyásolja a gyantha hőre keményedését és szerkezeti integritását.



KOMPOZIT SEKTOR

ALKALMAS:

- Üvegszál, karbon, kevlár és egyéb szövetek elhelyezésére.
- A habok PU, PVC, PET és egyébek pozicionálására.
- Több réteg szövet és hab elhelyezése vízszintesen, függőlegesen és fejjel lefelé.
- Több réteg elhelyezésére, akár különböző habokból is.
- Különböző műanyag fóliákkal ellátott szövetek elhelyezésére.
- Blokkolja a szövet textúráit a szabási műveletek megkönnyítése érdekében.

- KÉMIAI JELLEMZŐK

- Elasztomerek és szintetikus gyanták oldószeres oldatban.

SZÁRAZ MARADÉK

44 % (+/- 1,5%)

- HASZNÁLAT

- Használat előtt jól rázza fel.
- A ragasztandó anyagokat előzetesen tisztítani, szárítani és pormentesíteni kell.
- Vigyen fel egy réteg terméket a felületekre 15/25 cm távolságból.
- A szövetek összeillesztéséhez várjuk meg az oldószer elpárolgását... 10 másodperctől 2 percig, a hőmérséklettől függően.
- Habok és szövetek rétegekre helyezésekor várja meg az oldószerek elpárolgását (30 másodperctől 10 percig) a hőmérséklettől és a ragasztási igényektől függően.
- Alkalmazzon nyomást az alkatrészek összeillesztésekor.

KIKEMÉNYEZÉSI IDŐ

- A teljes ragasztási folyamat 24/48 órát vesz igénybe.

KARBANTARTÁS

A friss vagy megkeményedett ragasztómaradványok eltávolíthatók a FIFTY termékcsalád speciális oldószereivel.

TECHNICAL DATA SHEET



Néhány kompatibilis anyag

ELŐNYÖK

- Praktikus aeroszolos adagoló.
- Moduláris kivonás.
- Magas szárazanyag-tartalom.
- Magas lefedettség.
- Gyors gyártási folyamat.

TÁROLÁS

- Tárolási hőmérséklet 15 és 30 Celsius fok között.
- A flakonokat legfeljebb 12 hónapig tárolja.

Csomagolás

- 12 darab 500 ml-es flakon egy dobozban.

BIZTONSÁG

- Figyelmesen olvassa el a biztonsági adatlapot
- Nyomás alatt lévő flakon. Hűvös és száraz helyen, legfeljebb 50 °C hőmérsékleten tárolandó. Használat közben tilos a dohányzás.

FIGYELMEZTETÉSEK

A termék használatával és jellemzőivel kapcsolatos összes információ, amely itt található, laboratóriumi eredményeinknek felel meg. Úgy gondoljuk, hogy pontosak, de nem feltétlenül teljesek, és csak útmutatóként használhatók. Kizárólag tájékoztató jellegűek, anélkül, hogy a DUERF S.r.l. részéről bármilyen kötelezettséget vállalnának. Ezek az információk ezért nem kötelező érvényűek, mivel a munkakörülményeket, a ragasztandó anyagokat és a felhasználók ragasztási módszereit nem tudjuk ellenőrizni. A DUERF S.r.l. nem vállal semmilyen közvetlen vagy közvetett felelősséget nem rendeltetésszerű használat esetén. Ezért a Duerf nem vállal garanciát. A DUERF S.r.l. azt javasolja, hogy a végleges használat előtt tesztelje az anyagokat és a ragasztási technikákat, mivel egyes nem tesztelt anyagok nem biztos, hogy kompatibilisek termékeinkkel. A DUERF S.r.l. fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül részleges vagy teljes változtatásokat és/vagy fejlesztéseket hajtson végre a terméken, elhárítva minden felelősséget. A DUERF csapata minden esetben rendelkezésre áll az ügyfelek számára, hogy minden szükséges együttműködést és információt biztosítson.

Javaslat: kövesse a biztonsági adatlapon található információkat.