



Műszaki adatlap

VMS26 Platinum Cure Silicone

Termék leírás

VMS26 egy 2 részből álló addíciós térhálósító 26 shore A szilikon elastomer rendszer.

Az „A” és „B” komponensek megfelelő arányban történő összekeverése után a rendszer 24 órán belül környezeti hőmérsékleten térhálósodik, de a térhálósodás sebessége hő hatására felgyorsítható.

A kikeményedett gumi kiváló fizikai és szerkezeti tulajdonságokkal rendelkezik az újrafelhasználható vákuummembránokhoz.

Fő tulajdonságok:

- alacsony viszkozitás
- 1:1 keverési arány
- gyors kikeményedés
- magas szakító- és letépő szilárdság

Alkalmazás

Elsődleges alkalmazás: szilikon' membrán készítése

Felhasználási információk

Fontos: „A” komponens platínium katalizátort tartalmaz. a legjobb eredményt automata szóró berendezés alkalmazásával lehet elérni. Alkalmazás előtt győződjön meg, hogy a berendezés nem tartalmaz anyagmaradékot. Kétség esetén végezzen tisztítást szénhidrogén oldattal vagy folyékony szilikonnal.

Keverés

Javasoljuk a TopGear Silcon 6 1:1 szórógépet javasoljuk. Érdeklődés esetén további információt adunk.

Kikeményedés

Az alkalmazott eszközök legyenek tiszták, mivel olyan anyagok mint nitrogén, kén, foszfor, vagy arzén tartalmú katalizátorok vagy PVC stabilizátorok lassíthatják a kikötést.

Biztonsági utasítások: lásd biztonsági adatlap VMS26.

Csomagolás:

20+20 kg kanna

Szavatosság: 18 hónap száraz és hűvös helyen tárolva, eredeti csomagolásban, 23-25 C alatt.

Műszaki paraméterek:

A komponens: átlátszó

B komponens: kék

Szín felkeverve: világos átlátszó kék

Megjelenés: Világos átlátszó viszkózus folyadék

Viszkozitás A: 15000 mPa.s

Viszkozitás B: 15000 mPa.s

Fazék idő: 5 perc

Szerszámból kivét: 1 óra

Mért 23+/-2

Kikeményedett gumi 12 óra után 23+/-2

Szakító szilárdság 5,0 Mpa

Húzószilárdság: 550%

Szakítószilárdság 25KN/m

Keménység: 26 Shore A

Fajsúly 1,06

Lineális zsugorodás 0,1%

Min szerviz hőmérséklet -50

Max. szerviz hőmérséklet 200 C

A kiadványban található információk és ajánlások legjobb tudásunk szerint megbízhatóak.

Azonban itt leírtak nem jelentenek garanciát. A felhasználóknak el kell végezniük saját tesztjüket, hogy megállapítsák az ilyen információk alkalmazhatóságát, vagy bármely termék alkalmasságát saját céljaikra. Az itt leírt termékek felhasználójára vonatkozó nyilatkozatok nem értelmezhetők úgy, mint bármely szabadalom megsértését javasolják, és nem vállalnak felelősséget bitorlásáért.